



Easy  
RENOWACJA

# PODŁOGI & SCHODY



## PRZEZNACZENIE

Podłogi i schody

**Płytki podłogowe**  
gresowe, emaliowane, marmur,  
granit

## FARBA DO ODNOWIENIA PODŁOGI & SCHODÓW



0.75L – 2L

**WZMOCNIONA ODPORNOŚĆ**  
TECHNOLOGIA CERAMICZNA

- Bezpośrednio na parkiety, panele, płytki podłogowe
- Wysoka odporność na ścieranie

## WZORNIK KOLORU

SATYNA

Biały

Biały  
pieprz

Tytan

Szary  
marengo

Ciemny  
grafit

Taupe



## INFORMACJE PRAKTYCZNE:

2L = +/- 20m<sup>2</sup>  
(2L = +/- 10m<sup>2</sup>)  
WYDAJNOŚĆ PRZY 2 WARSTWACH)

3 h

Schnięcie między warstwami

Woda

Czyszczenie narzędzi

24 h

Całkowicie sucha

## NARZĘDZIA:



Mieszadło do farb



Okrągły ostry zakończony pędzel do narożników i krawędzi



- Walek flock (płytki podłogowe)
- Walek welur (podłogi drewniane)

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

**Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche i nietluszczące się. Powierznię należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody.**

- Laminaty, lakierowane i malowane drewno w dobrym stanie: umyć, odtłuścić, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować papierem ściernym (200) i odpylić.
- Surowy dąb i kasztan: przed malowaniem nałożyć podkład blokujący taniny.
- Płytki podłogowe niemalowane: umyć, odtłuścić, zwracając szczególną uwagę na fugi, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
- Płytki podłogowe malowane, w dobrym stanie: umyć, odtłuścić, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
- Płytki podłogowe malowane, zniszczone: szlifować papierem ściernym (60 i 120) aby odsłonić oryginalne podłoże, odkurzyć, umyć, odtłuścić, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.

## NAKLADANIE

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.

1. Dodaj całą zawartość Additiv System do farby (dodatek znajduje się pod wieczkiem, w kuwecie malarskiej wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika.

2. Rozpocząć malowanie od krawędzi pomieszczenia pędzlem, następnie kontynuować wałkiem. Farbę nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia wykonując w jednym kierunku. Pozostawić do wyschnięcia na 3 godziny, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.

Po wymieszaniu z dodatkiem farba powinna być zużyta przed upływem 10 dni, aby zachować najwyższą przyczepność i odporność.

## PORADY V33

- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, ścieraniem, zaplamieniem i czyszczeniem.
- W przypadku niektórych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby. W przypadku malowania płytek podłogowych, w celu zwiększenia przyczepności podłoża, zaleca się zastosowanie Środka do podłóg V33.